

informatie: installeren kamerbreed tapijt (NL)

Hartelijk dank voor uw aankoop! Het juist leggen van tapijt zorgt voor een langere levensduur en optimaal gebruik. In deze handleiding vindt u algemene informatie, ten behoeve van de ervaren stoffeerder. Wij adviseren u dringend om altijd gebruik te maken van een erkend stoffeerder met de juiste kwalificaties en ervaring.

VOORBEREIDING

Voor en tijdens het leggen dient u rekening te houden met het volgende:

Controleer het tapijt voorafgaand op eventuele (productie)fouten: kleur, constructie, patroon en geleverde afmeting. Tapijten met een defect dienen niet gelegd te worden; neem in plaats daarvan direct contact op.

Controleer of de ondervloer geschikt is voor het leggen van tapijt. Maak de ondervloer grondig schoon en verwijder alle bestaande vloerdelen. De ondervloer dient schoon, droog en vlak te zijn; vul gaten en verwijder bobbel. Zorg ervoor dat nieuwe betonnen vloeren voldoende uitgehard en gedroogd zijn. Let op: het aanzicht van uw tapijt wordt grotendeels bepaald door de conditie van de ondervloer.

Pak het tapijt minimaal 24 uur van te voren uit en zorg ervoor dat het kan **acclimatiseren**. De ideale legtemperatuur is 18°C bij een luchtvochtigheid van maximaal 65%; zorg ervoor dat de temperatuur van de ondervloer minimaal 15°C is. Het klimaat in de ruimte moet drie dagen voorafgaand en minimaal zeven dagen na het leggen aan deze voorwaarden voldoen.

Bij gebruik van **vloerverwarming**: zet het systeem 48 uur van te voren uit. De temperatuur van het vloeroppervlak mag 28°C niet overstijgen.

Ondertapijt zorgt voor een langere levensduur van het tapijt en draagt bij aan het gevoel van comfort en luxe. Gebruik ondertapijt voor extra (geluid)isolatie en betere demping. Ondertapijt wordt niet aanbevolen bij tapijten op Gelbac® backing.

INSTALLATIE

Wij adviseren u gebruik te maken van een erkend stoffeerder. De aanbevolen legmethoden voor tapijt zijn als volgt:

Spannen: het installeren en fixeren van tapijt met behulp van zogenaamde spanlatten. Aanbevolen installatiemethode voor tapijten op Actionbac® in residentiële omgevingen. Het spannen van tapijt zorgt voor een hoger comfort en betere geluids- en warmte-isolatie. Daarnaast verlengt het vaak de levensduur van het tapijt. Waar de spanmethode niet gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in het geval van vloerverwarming of bij een bijzondere vorm van de ruimte, wordt verlijmen op ondertapijt aangeraden.

De spanmethode kan op alle ondervloeren worden toegepast. De spanlatten worden verspijkerd of verlijmd aan de ondervloer. Tussen de spanlatten wordt het ondertapijt (bv. Edel Group Under Cover) gefixeerd op de ondervloer, altijd haaks op de legrichting van het tapijt. Het tapijt wordt daarna op het ondertapijt gelegd en gespannen met een kamerbreed- of kniespanner. Indien de ruimte groter is dan de tapijtbanen dient er een naad gemaakt te worden met behulp van een dunne lasband.

Verlijmen op ondertapijt: het leggen van ondertapijt op de ondervloer en het daarop volledig verlijmen van het tapijt. Het ondertapijt dient haaks gelegd te worden op het tapijt. Maak altijd gebruik van een geschikte lijm op waterbasis (EC-1 gecertificeerd). Let op: dimensionele stabiliteit van het tapijt kan niet worden gegarandeerd bij deze installatiemethode.

Verlijmen op ondervloer: het verlijmen van het tapijt op de ondervloer. Aanbevolen voor tapijt op Gelbac®. Voor tapijten op Gelbac® in residentiele omgevingen <25m² is het voldoende om het tapijt rondom min. 10 cm te verlijmen; bij projectgebruik en grotere ruimten altijd volledig verlijmen. Maak altijd gebruik van een geschikte lijm op waterbasis (EC-1 gecertificeerd).

De lijm dient gelijkmatig met een lijmkam op de ondergrond aangebracht te worden. Leg het tapijt en ga met een tapijtwals over het gehele tapijt om ervoor te zorgen dat overal een goede hechting tussen de lijm en het tapijt ontstaat. Na ca. 30 minuten nogmaals herhalen.

Let op: om blijvende indrukkingen, verschuivingen en beschadigingen aan naden te voorkomen is het belangrijk om de eerste 24 uur na het leggen, het tapijt niet direct te belasten. Meubels en bijvoorbeeld stucloper (bij verdere verbouwing) kunnen pas na volledig drogen van de lijm geplaatst worden.

LEGINSTRUCTIES

Legrichting: in de regel kijkt men vanaf de deur (of waar men de ruimte in komt) in de pool. Zorg ervoor dat bij verwerking van meerdere tapijtbanen de rol- en productienummers overeenkomen en dat de vleug in dezelfde richting ligt.

Naden: Onregelmatigheden, kleurafwijkingen en uitstaande polen kunnen voorkomen; snijd daarom altijd de productiekanten van het tapijt af. De kanten dienen over elkaar gelegd en tegelijk doorgesneden te worden; tapijten met een patroon en recht getufte lussenpolen moeten afzonderlijk worden gesneden. Zorg ervoor dat bij meerdere tapijtbanen altijd productiekant aan productiekant wordt gelegd in verband met kleurverloop.

Het maken van naden gebeurt door het naast elkaar uitleggen van de verschillende tapijtbanen. Afhankelijk van de tapijtconstructie wordt de naad door middel van een enkele of dubbele snede gemaakt. Bij korte gesneden polen en lussenpolen zonder duidelijke rechte lijn worden de tapijtbanen ca. 3-5 cm over elkaar heen gelegd en met behulp van een tapijt-mes (trapezium of haak mes) tegelijk doorgesneden. Recht getufte lussenpolen mogen niet tegelijk doorgesneden worden. Deze moeten met behulp van een tapijt randsnijder tussen de lussenpolen door, doorgesneden worden. Snijd beide tapijtbanen apart en leg ze aan elkaar. Gebruik een pool-schaar om doorgesneden lussen af te knippen. Span het tapijt naar tevredenheid alvorens het definitief te installeren.

Bij tapijten met een **patroon** dient er rekening te worden gehouden met het rapport. De kanten zijn apart van elkaar te snijden, aan het einde van het patroon en met behulp van een liniaal en een randsnijder. De banen worden volgens het patroon aan elkaar gelegd waarbij vanuit het midden van de ruimte wordt gewerkt. Kleine afwijkingen in het patroon zijn onvermijdbaar en te tolereren. Bij een maximale afwijking van 0,35% (3,5 cm bij een baanlengte van 10 m; in de breedte maximaal 4 cm bij 4 m breed) is het mogelijk om meerdere banen aan elkaar te leggen zonder verloop. Maak gebruik van een naad-trekspanner om dergelijke afwijkingen tijdens het leggen op te heffen. Gebruik een tapijtwals na het spannen om de banen volledig te walsen voordat verder wordt gegaan met het leggen van de andere banen.

OVERIG

Bij gebruik van **stoelen met wieljes:** gebruik geen ondertapijt of maak gebruik van beschermende vloermatten.

NA DE INSTALLATIE

In de eerste periode na het installeren van het tapijt is het volgende wellicht merkbaar:

pillen/pluizen: losraken van overtollig vezelmateriaal uit de garens is normaal en wordt minder door regelmatig stofzuigen.

uitlopende polen: wanneer een pool boven het tapijt uitsteekt kunt u deze eenvoudig afknippen. Let op: trek deze er nooit uit!

shading/poolomloop: een optisch effect van ‘schijnvlekken’ doordat de polen niet allemaal in dezelfde richting liggen. Dit is geen productiefout, maar een eigenschap van het tapijt.

plooien: wanneer rimpels in het tapijt ontstaan, dient u contact op te nemen met de stoffeerder. Het kan nodig zijn het tapijt opnieuw te spannen of te verlijmen.